



# Bona SuperSport Primer

## IMPRIMACIÓN AL AGUA

Imprimación al agua de 1 componente específica para suelos deportivos de madera no tratada.



La base perfecta para cualquier tipo de suelo deportivo profesional. Nuestro SuperSport Primer proporciona una excelente adhesión a la madera y sus propiedades reducen el encolado lateral creando una base óptima para el posterior tratamiento y marcaje de líneas. Nuestra dispersión de poliuretano también es fácil de lijar y aplicar, dando como resultado una coloración medianamente intensa de la madera.

- Reduce el riesgo potencial de encolado lateral
- Coloración medianamente intensa de la madera
- Excelentes propiedades frente a la abrasión
- Cuenta con la certificación GREENGUARD Gold por sus bajas emisiones en interiores



# Bona SuperSport Primer

## IMPRIMACIÓN AL AGUA

**Imprimación al agua de 1 componente específica para suelos deportivos de madera no tratada.**

### DATOS TÉCNICOS

<b>Tipo de barniz:</b>	Imprimación de poliuretano al agua de 1 componente
<b>Contenido en sólidos:</b>	Aprox. 32 %
<b>Disolución:</b>	Si fuera necesario, diluya con Bona Retarder (4 %) para disponer de más tiempo de aplicación. (Consulte la ficha técnica del producto).
<b>Tiempo de secado:</b>	2-3 horas (20 °C/60 % H.R.)
<b>Herramientas de aplicación:</b>	Rodillo Bona o aplicador de cabeza giratoria
<b>Rendimiento:</b>	8-10 m <sup>2</sup> /l (≈100-120 g/m <sup>2</sup> ) por capa
<b>Seguridad:</b>	No clasificado
<b>Limpieza:</b>	Elimine cualquier residuo de las herramientas antes de limpiarlas con un mínimo de agua. El material seco se puede eliminar con acetona.
<b>Caducidad:</b>	1 año desde la fecha de producción, en su recipiente original sin abrir.
<b>Almacenamiento/transporte:</b>	La temperatura no debe ser inferior a +5 °C ni superior a +30 °C durante el almacenaje y el transporte.
<b>Eliminación de residuos:</b>	Los residuos y los recipientes vacíos deberán gestionarse de acuerdo con las normativas locales.
<b>Tamaño del envase:</b>	Envase de 5 litros. 3 envases por caja.
<b>Certificaciones:</b>	GreenGuard Gold EMICODE EC2 Bajas emisiones

Información detallada adicional disponible en la ficha de datos de seguridad correspondiente.

### PREPARACIÓN

Asegúrese de que el suelo esté aclimatado al entorno y ambiente en que se vaya a utilizar. La superficie debe lijarse hasta llegar a la madera virgen, y también deberá estar seca y sin polvo de lijado, ni aceites, ceras o cualquier otro contaminante. Se recomienda realizar el lijado con abrasivo de grano 120 utilizando un Bona Quattro Disc o equipo similar para el lijado final de la madera.

Deje que el producto alcance la temperatura de la estancia. Las condiciones óptimas de aplicación son una temperatura de entre 18 y 25 °C y una humedad relativa del aire del 40 al 60 %. Las temperaturas elevadas y la humedad baja acortan el tiempo de secado, mientras que las temperaturas bajas y la humedad elevada lo alargan. En ambientes secos y/o cálidos, se puede añadir como máximo un 4 % de Bona Retarder para prolongar el tiempo abierto del producto y reducir el riesgo de solapamiento y decoloración. **La temperatura mínima de uso es de 13 °C.**

### TRATAMIENTO

#### Tratamiento habitual:

- 1 x Bona SuperSport Primer
- 1 x Bona SuperSport HD
- Lijado ligero con abrasivos de grano 150
- 1-2 x Bona Pure Colour (en el caso de zonas y superficies pintadas)
- 1-2 x Bona SuperSport Line Paint
- 1-2 x Bona SuperSport HD



# Bona SuperSport Primer

## IMPRIMACIÓN AL AGUA

**Imprimación al agua de 1 componente específica para suelos deportivos de madera no tratada.**

**Nota:**

- No se recomienda aplicar más de dos capas completas de imprimación y/o barniz al día debido al riesgo de que la madera se hinche en exceso y se abarquille.

### APLICACIÓN

1. Agite bien el recipiente antes de usarlo e inserte el filtro suministrado
2. Aplique una capa uniforme de Bona SuperSport Primer usando un aplicador de cabeza giratoria Bona o un rodillo Bona. Procure alcanzar un nivel uniforme de saturación de la madera para evitar variaciones de color. Mantenga siempre un «borde húmedo» para evitar solapamientos
3. Deje secar durante 2-3 horas
4. Complete el tratamiento según lo descrito en la sección de tratamiento

**Nota:** Si la imprimación Bona SuperSport Primer se ha dejado secar durante más de 24 horas, entonces será necesario efectuar siempre un lijado intermedio antes de aplicar capas adicionales de barniz.

### IMPORTANTE

Bona SuperSport Primer nunca debería utilizarse como tratamiento final para suelos de madera.

La información facilitada en este documento y en todos los demás consejos y recomendaciones que ofrecemos para ayudar y asistir al profesional se basa en experiencias previas y pruebas exhaustivas, pero puede no ser completa. Debido a la amplia gama de usos y condiciones de aplicación posibles de nuestros productos, no eximimos a los usuarios de la necesidad de realizar sus propias pruebas o de solicitar asesoramiento técnico a Bona antes de su uso. Bona solo puede garantizar sus productos y no la construcción en su conjunto. Respete las recomendaciones del fabricante del suelo y las disposiciones de las normas pertinentes.

01/07/2024 Esta ficha técnica sustituye a cualquier versión anterior, visite [bona.com](http://bona.com) para asegurarse de que cuenta con la versión más reciente.