Bona SuperSport ONE

ACABADO AL AGUA DE DOS COMPONENTES

La simplicidad de 1 componente con el rendimiento de 2

Barniz mono-componente para suelos deportivos, con tecnología de reticulación con oxígeno, que destaca por su durabilidad y apariencia. Acabado al agua de calidad superior para suelos de madera, formulado específicamente para uso profesional en suelos deportivos de madera. Proporciona un acabado de poliuretano robusto con buen poder de cobertura. Cumple la norma europea relativa a superficies deportivas de interior, para un juego seguro.

- Elevada resistencia al desgaste y a las marcas de calzado.
- Simplicidad 1K con rendimiento 2K.
- Recomendado por la FIBA para el máximo nivel de competición.

Bona SuperSport ONE

ACABADO AL AGUA DE DOS COMPONENTES

La simplicidad de 1 componente con el rendimiento de 2

DATOS TÉCNICOS

Tipo de producto:	Barniz de terminación de poliuretano al agua de 1 componente.
Contenido en sólidos:	Aprox. 32 %
Brillo (a 60°):	Brillo 90 %, Mate 20 % (medido sobre vidrio)
Disolución:	Si es necesario, diluya el producto con un 4 % de Bona Retarder para disponer de más tiempo abierto para la aplicación.
Tiempo de secado, hasta:	- Listo para el recubrimiento: 2½-3 horas* - Listo para el lijado: 12 horas* - Listo para el juego: 5 días* *en condiciones climáticas normales, 20 ºC/60 % H.R.
Herramientas de aplicación:	Rodillo Bona de pelo largo o de poliéster (pelo de 11 mm) o aplicador T-Bar
Rendimiento:	8-10 m^2/l (120-100 g/m^2) por capa
Seguridad:	No clasificado.
Limpieza:	Elimine cualquier residuo de las herramientas antes de limpiarlas con un mínimo de agua. El material seco se puede eliminar con acetona.
Caducidad:	1 año desde la fecha de producción, en su recipiente original sin abrir.
Almacenamiento/transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5 ºC ni superior a +25 ºC durante el almacenaje y el transporte.
Eliminación de residuos:	Los residuos y los recipientes vacíos deberán gestionarse de acuerdo con las normativas locales.
Tamaño del envase:	3 x 5 litros
Certificados:	EMICODE; EC2 – Muy bajas emisiones en interiores GreenGuard EN 14904:2006; fricción aprobada para suelos deportivos EN 13501-1; respuesta al fuego

Información detallada adicional disponible en la ficha de datos de seguridad correspondiente.

PREPARACIÓN

Asegúrese de que el suelo esté aclimatado al entorno en que se utilizará, bien lijado, seco y sin polvo resultante del lijado, ni aceite, ni cera, ni ningún otro contaminante.

Deje que el barniz alcance la temperatura de la estancia, inserte el filtro y agite bien el recipiente antes de utilizarlo. Las condiciones óptimas de uso son una temperatura de entre 18 y 25 ºC y una humedad relativa del aire del 30 al 60 %. Las temperaturas elevadas y la humedad baja acortan el tiempo de secado, mientras que las temperaturas bajas y la humedad elevada lo alargan. **La temperatura mínima de uso es de 13 ºC.**

Bona SuperSport ONE
ACABADO AL AGUA DE DOS COMPONENTES

La simplicidad de 1 componente con el rendimiento de 2

TRATAMIENTO

Protocolo estándar para madera no tratada:

1x	Bona SuperSport Primer
1x	Bona SuperSport ONE
	Lijado ligero con grano ≥150
1-2x	Bona Pure Colour (para zonas, áreas)
1x	Bona SuperSport Line Paint
	Lijado ligero con un abrasivo Bona Scrad Pad
1x	Bona SuperSport ONE

Tenga en cuenta lo siguiente: No se recomienda aplicar más de dos capas completas al día debido al riesgo de que la madera se hinche en exceso y se abarquille. Los plastificantes de los adhesivos en base caucho de algunos tipos de cintas de carrocero que se utilizan para marcar las líneas pueden ablandar y dañar los barnices de poliuretano. Las cintas empleadas deberían ser de baja adhesión y permanecer pegadas el menor tiempo posible.

APLICACIÓN

1. Aplique utilizando un rodillo Bona o un aplicador T-bar cubriendo aproximadamente 8-10 m^2/l (120-100 g/m^2) asegurándose de una distribución uniforme del producto. Mantenga siempre un «borde húmedo» entre las secciones para evitar solapamientos.
2. Deje que se seque debidamente antes de aplicar más capas. Debe garantizarse una ventilación adecuada
3. Si fuera necesario, efectúe un lijado intermedio usando el sistema Bona Scrad de grano P150 (o más fino) y elimine el polvo antes de aplicar una última capa de barniz. **Nota**: Si la capa anterior de barniz o imprimación se ha dejado secar durante más de 24 horas, entonces siempre será necesario efectuar un lijado intermedio. Tenga en cuenta que, después de haberse secado durante más de 12 horas, es necesario «activar» las zonas pintadas y las marcas de líneas lijando la superficie ligeramente con un Bona Scrad Pad.

El proceso de curado dura aproximadamente 5 días (70 % curado en 24 horas, 90 % tras 72 horas). No cubra la superficie con esterillas deportivas, colchonetas y objetos similares hasta que el suelo esté completamente curado. Una vez transcurridas 24 horas, se puede caminar sobre el suelo, pero, hasta que no esté completamente curado, seguirá existiendo riesgo de que se produzcan marcas de calzado o desperfectos. Durante la primera semana, no lo limpie en húmedo; solo elimine el polvo en seco, etc.

MANTENIMIENTO

Limpie el suelo con Bona SuperSport Cleaner (uso frecuente) y Bona SuperSport Deep Clean (para la limpieza ocasional e intensa cuando la superficie se haya vuelto resbaladiza). Es necesario verificar regularmente el aspecto y el estado del suelo como parte de un plan de mantenimiento continuo. El suelo debería recubrirse periódicamente con capas adicionales de Bona SuperSport ONE para mantener una superficie segura, resistente al deslizamiento y de alto rendimiento y para impedir tener que lijar el suelo hasta la superficie virgen.

Tiene a su disposición instrucciones de mantenimiento detalladas en www.bona.com

La información facilitada en este documento y en todos los demás consejos y recomendaciones que ofrecemos para ayudar y asistir al profesional se basa en experiencias previas y pruebas exhaustivas, pero puede no ser completa. Debido a la amplia gama de usos y condiciones de aplicación posibles de nuestros productos, no eximimos a los usuarios de la necesidad de realizar sus propias pruebas o de solicitar asesoramiento técnico a Bona antes de su uso. Bona solo puede garantizar sus productos y no la construcción en su conjunto. Respete las recomendaciones del fabricante del suelo y las disposiciones de las normas pertinentes.

01/07/2024 Esta ficha técnica sustituye a cualquier versión anterior, visite bona.com para asegurarse de que cuenta con la versión más reciente.